

Клей зеркала заднего вида ABRO® MASTERS



Артикул: RV-495-AM-RE

Описание: сверхпрочный быстросхватывающийся анаэробный клей.

Сфера применения: предназначен для фиксации зеркала заднего вида на лобовом стекле автомобиля.

Свойства:

- применяется для склеивания твердых материалов, таких как металл-стекло, металл-металл, стекло-стекло;
- образует клеевое соединение, устойчивое к вибрациям и ударным нагрузкам;
- выдерживает резкие перепады температур;
- устойчив к воздействию масел.

Технические характеристики

	Активатор	Клей
Физический тип	Паста	Жидкость
Запах	Слабый	Слабый
Начальная точка кипения и интервал кипения	>35°C	>35°C
Температура вспышки	≥93°C (в закрытом тигле)	<10°C (в закрытом тигле)
Удельная плотность (вода = 1)	0,98~1,18	-

Применение:

1. Отметьте область фиксации на лобовом стекле с внешней стороны.
2. Тщательно очистите склеиваемые поверхности от загрязнений, остатков старого клея. Поверхности должны быть сухими.
3. Обработайте салфеткой-активатором область фиксации на лобовом стекле. Дождитесь полного высыхания.
4. Нанесите, не размазывая, одну каплю клея на держатель зеркала.
5. Плотно прижмите держатель к стеклу и удерживайте неподвижно в течение 15 секунд до высыхания клея.
6. Приступить к установке зеркала можно через 1 час.

Полное отверждение происходит через 24 часа.

Наносить клей рекомендуется при температуре внутри салона от +10°C до +30°C.

Не рекомендовано использовать клей с пластиком.

Упаковка: блистер.

Масса нетто: 0,3 г активатора + 0,7 г клея.

Количество в коробке: 144 шт.

Состав: активатор — гептан, ацетон, 2-этилгексановая кислота, медная соль; клей — 2-гидроксиэтилметакрилат, изоборнилакрилат, гидропероксид кумола, тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты.

Условия хранения: храните в закрытом виде в хорошо вентилируемом месте при температуре от +5°C до +27°C и влажности от 30% до 70%. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.