

Холодная сварка ABRO® Masters

Описание: высокопрочный эпоксидный клей-шпаклевка.

Сфера применения:

- склеивает металл, дерево, бетон, керамику, стекло, пластик, резину, кожу;
- в авто применима для ремонта бензобаков, радиаторов, глушителей, корпусов аккумуляторов, поддонов картера, головок блока цилиндров, корпусных и кузовных деталей;
- в быту используется при ремонте мебели, аквариумов, инструментов, стекла и зеркал, садового инвентаря и другого;
- идеально подходит для ремонта сантехники, холодной сварки труб, транспортирующих горячую и холодную воду, газ, масло, а также при починке катеров и яхт;
- незаменима при ремонте металлических деталей, когда использование сварочных инструментов невозможно.

Свойства:

- затвердевает до состояния стали за 15 минут;
- обладает отличной адгезией;
- температуростойкая, ударопрочная;
- водостойкая, устойчива к агрессивным средам;
- подходит для склеивания поверхностей из разных материалов;
- сохраняет форму после полимеризации, что позволяет восстановить отломанную или потерянную деталь;
- увеличивает свой объем после затвердевания, создавая эффект пробки;
- через 1 час допускает сверление, шлифовку, нарезку резьбы, обработку на токарном станке, покраску и т.д.
- безотходна и проста в применении;
- не содержит растворителей.



Артикул: AM-220-RE

Технические характеристики

Физический тип	Твердое пластичное тело
Цвет	Серый
Запах	Едкий
Относительная плотность	1,6
Растворимость в воде	Нет
Время первичной полимеризации	15 минут
Время полной полимеризации	12 часов
Твердость по Шору через 1 час	40 D
Твердость по Шору через 24 часа	96 D
Прочность на сдвиг	5,6 МПа

Применение: 1. Очистите и обезжирьте поверхности перед применением. Для лучшей адгезии придайте им шероховатость. 2. Отрежьте необходимое количество состава, сделав разрез строго перпендикулярно. 3. Перемешайте холодную сварку до однородного цвета (она должна нагреться). 4. Нанесите холодную сварку на поверхность, придав ей необходимую форму. Используйте до начала затвердевания (в пределах двух минут). Для получения гладкой поверхности можно разгладить состав влажными руками или шпателем. При применении под водой, прижмите холодную сварку к поверхности и держите, пока она не приклеится.

Упаковка: пластиковый тубус.

Состав: диоксид кремния, карбонат кальция, эпоксидная смола, диэтилентриамин.

Масса нетто: 57 г.

Количество в коробке: 12 шт.

Условия хранения: храните плотно закрытую упаковку в прохладном, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Температурный режим транспортировки: от -20 °C до +30 °C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США