

## Антикор-спрей ABRO® Masters

**Описание:** антикоррозионное покрытие на полимерной резиновой основе с добавлением восковых компонентов в аэрозольной упаковке.

**Сфера применения:** используется для обработки нижней части кузова, днища, колесный арок, подкрылок, лонжеронов.

**Свойства:**

- создает пластичное морозостойчивое покрытие, защищающее от ржавчины, влаги, дорожной соли и других нежелательных воздействий окружающей среды;
- обладает высокой адгезией и повышенной эластичностью;
- уменьшает вибрацию и дорожные шумы;
- обеспечивает тонкое нанесение, проникает в скрытые и труднодоступные участки;
- защищает обработанные поверхности на протяжении 2-3 лет;
- поддается окрашиванию.



Артикул: U-6-WHT-R, U-6-CLR-R, U-6-BLK-R

### Технические характеристики

Физический тип	Вязкая жидкость
Цвет	Белый / Прозрачный / Черный
Запах	Нефтяной
Давление паров	<500 кПа
Плотность паров	1,5-2,6 (воздух = 1)
Относительная плотность	0,86-1,2
Растворимость в воде	Не растворим
Начальная температура кипения	> 110,8 °C
Температура каплепадения	<13,3 °C
Содерж. летучих органич. веществ	45-65%
Скорость испарения	Низкая

**Применение:**

1. Удалите ржавчину с деталей, подлежащих обработке. Поверхность должна быть сухой и чистой.
2. Защитите окружающие поверхности от попадания средства.
3. Тщательно встряхивайте баллон как минимум две минуты после появления стука шарика внутри.
4. Держите баллон вертикально, распыляйте средство на расстоянии 30-45 см от поверхности. Во время работы встряхивайте баллон каждые 25-30 секунд. В случае попадания немедленно удаляйте средство с окружающих деталей. Рекомендуется нанести 2-3 слоя.
5. Время высыхания одного слоя 25 минут. Время полного высыхания 24 часа.
6. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода средства.

**Упаковка:** аэрозольный баллон под давлением.

**Состав:** заливочный компаунд, уплотнитель, толуол, ксилол, сжиженный углеводородный газ.

**Объем нетто:** 700 мл.

**Количество в коробке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните вдали от источников тепла, искр, открытого пламени, прямых солнечных лучей. Рекомендуется хранить в багажнике. Не нагревать выше 49 °C. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Температурный режим транспортировки:** от -40 °C до +49 °C.

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.