

Холодная сварка белая ABRO®

Описание: эпоксидный клей-шпаклевка с упрочняющей добавкой из стального порошка.

Сфера применения:

- используется для склеивания металлических, деревянных, керамических, стеклянных, пластиковых деталей;
- в авто применима для ремонта бензобаков, радиаторов, глушителей, корпусов аккумуляторов, поддонов картера, головок блока цилиндров, корпусных и кузовных деталей;
- в быту используется при ремонте мебели, аквариумов, инструментов, стекла и зеркал, садового инвентаря и другого;
- идеально подходит для ремонта сантехники, холодной сварки труб горячей и холодной воды, починке катеров и яхт;
- незаменима при ремонте металлических деталей, когда использование сварочных инструментов невозможно.

Свойства:

- затвердевает до состояния стали за 15 минут;
- обладает отличной адгезией;
- диапазон рабочих температур: от -30°C до +260°C.
- устойчива к агрессивным средам;
- подходит для склеивания поверхностей из разных материалов;
- сохраняет форму после полимеризации, что позволяет восстановить отломанную или потерянную деталь;
- увеличивает свой объем после затвердевания, создавая эффект пробки;
- после отвердевания допускает обработку на токарном станке, шлифовку, сверление, нарезку резьбы, а также покраску;
- безотходна и проста в применении.



Артикул: AS-224-WH

Технические характеристики		
	Часть А	Часть Б
Физический тип	Эпоксидная шпаклевка белого цвета	Эпоксидная шпаклевка светло-серого цвета
Запах	Характерный	Характерный
Температура вспышки	>100°C	>100°C
Плотность	2,5 г/см3	2,6 г/см3

Применение:

1. Очистите и обезжирьте поверхности перед применением. Для лучшей адгезии приайте им шероховатость.

2. Отрежьте необходимое количество состава, сделав разрез строго перпендикулярно.

3. Смочив руки водой, перемешайте холодную сварку до однородного цвета (она должна нагреться).

4. Нанесите холодную сварку на поверхность, придав ей необходимую форму.

Используйте до начала затвердевания (в пределах двух минут). Для получения гладкой поверхности можно разгладить состав влажными руками или шпателем.

При применении под водой, прижмите холодную сварку к поверхности и держите, пока она не приклейтся.

Упаковка: пластиковый тубус.

Состав: Часть А — эпоксидная смола; часть Б — жирноислотный полимер полиэтиламина, амины, полиэтиленполи-, триэтилентетраминная фракция.

Масса нетто: 57 г.

Количество в коробке: 24 шт.

Условия хранения: храните плотно закрытую упаковку в прохладном, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Индии по технологии и под контролем АБРО Индастриз Инкорпорейтед, США.