

## Суперклей низкой вязкости 700 ABRO® MASTERS



**Описание:** высокопрочный секундный клей на основе этилцианоакрилата низкой вязкости (40 мПа·с).

**Сфера применения:** предназначен для моментального склеивания пластика, мягкого ПВХ, резины, кожи, стекла, фарфора, керамики, металла, драгоценных камней, бумаги, дерева и прочих материалов. Подходит для монтажа и ремонта натяжных потолков.

### Свойства:

- обладает высокой текучестью, особенно подходит для склеивания гибких соединений;
- прозрачный после высыхания;
- устойчив к перепадам температур, большинству химикатов вибрационным и ударным нагрузкам;
- диапазон рабочих температур: -55...+80°C.

Артикул	Масса нетто	Кол-во в упак.
SG-700-020-RE	20 г	10 шт.
SG-700-050-RE	50 г	10 шт.

Технические характеристики	
Физический тип	Прозрачная жидкость
Время схватывания	10 с (ПВХ)
	3 с (резина)
	40 с (МДФ)
	5 с (фанера)
Прочность на сдвиг	9,6 МПа (через 24 ч, сталь)
Вязкость по Брукфильду	40 мПа·с

### Применение:

1. Нанесите небольшое количество клея на одну из склеиваемых поверхностей из расчета одна капля на 2,5 см<sup>2</sup>.
2. Сожмите детали в течение 5-15 секунд.

Рекомендуемая температура нанесения – от +10°C.

**ВНИМАНИЕ:** при работе с продуктом не надевать одежду, перчатки из хлопчатобумажных и шерстяных материалов.

Не используйте на поверхностях, которые будут контактировать с едой или нагреваться выше +50°C.

Удалить клей можно ацетоном или жидкостью для снятия лака.

Не эффективен для склеивания полиэтилена, полипропилена, фторопласта (тефлона).

**Упаковка:** тубик с самоочищающимся дозатором.

**Состав:** этилцианоакрилат, полиметилметакрилат, гидрохинон.

**Условия хранения:** храните в сухом, прохладном месте, вдали от источников воспламенения.

**Срок годности:** 5 лет.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем ABRO Индастрис Инкорпорейтед, США.