

# Клей-аэрозоль профессиональный ABRO®MASTERS

**Описание:** многофункциональный профессиональный клей-аэрозоль.

**Сфера применения:** используется в авторемонте, в том числе при установке шумоизоляции, перетяжке салона и потолков, оклейки сабвуферов, а также в бытовом ремонте, при реставрации мебели, ремонте одежды и обуви.

**Свойства:**

- универсальный: легко и быстро склеивает натуральную и искусственную кожу, ковры, велюр, войлок, поролон, ткани, пробку, резину, бумагу, картон, металл, дерево и большинство пластиков;
- суперпрочный: после высыхания образует долговечное соединение, устойчивое к воздействию воды;
- эластичный: позволяет склеивать гибкие материалы;
- легкий в использовании: аэрозольная упаковка обеспечивает равномерное и точное нанесение клея, в том числе в труднодоступные места;
- допускает корректировку: позволяет менять расположение деталей в процессе склеивания.



TA-1200-200-AM-RE

200 мл

TA-1200-AM-RE

383 г

### Технические характеристики

Физический тип	Жидкость
Запах	Кетоновый
Температура вспышки (в открытом тигле)	> -10°C
Температура самовозгорания	> 350°C
Нижний предел воспламенения	1,81-5,0%
Верхний предел воспламенения	11,5-27%
Плотность пара	2,0-3,5
Удельная плотность	0,9-1,0
Растворимость в воде	Частично растворим
Температура кипения	> 75°C
Летучесть (испаряемость)	40-60%
Скорость испарения	Медленная

**Применение:**

1. Защитите прилегающие поверхности от попадания клея.
2. Очистите и обезжирьте склеиваемые поверхности.
3. Хорошо встряхивайте баллон в течение 1 минуты. Также периодически встряхивайте в процессе работы.
4. Держите баллон параллельно поверхности на расстоянии 10-15 см. Распылите клей ровным слоем.
5. Дайте клею подсохнуть в течение 1-2 минут, затем плотно сожмите склеиваемые поверхности.

После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода клея. Полный набор прочности соединения происходит за 24 часа. Рекомендуемая температура нанесения от +10°C до +35°C. При работе температура баллона должна быть не менее 15°C. Перед склеиванием проверьте материалы на стойкость: может повредить некоторые пластики.

**Количество в упаковке:** 24 шт, 12 шт.

**Состав:** ацетон, пропан, 2-метилпентан, циклогексан, терпен фенольная смола, пентан, нефтяные смолы.

**Условия хранения:** храните плотно закрытый баллон в прохладном, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Срок годности:** 120 месяцев.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.