

Преобразователь ржавчины ABRO® Masters



Описание: преобразователь ржавчины в аэрозольной упаковке.

Сфера применения: используется для обработки заржавевших металлических деталей.

Свойства:

- улучшенная формула;
- быстро нейтрализует коррозию и защищает от ее повторного появления;
- преобразует ржавчину в стабильный защитный слой, подлежащий окраске;
- обеспечивает высокую адгезию лакокрасочного покрытия к обработанной поверхности;
- может использоваться для создания защитного антикоррозионного покрытия на чистом металле;
- на поверхность, обработанную преобразователем, можно наносить автошпатлевку, в т. ч. содержащую стекловолокно;
- не требует смывания водой;
- расход: 1 баллон на 1–1,5 м².

| Артикул | Объём: | Шт. в кор. |
|-----------------|--------|------------|
| RC-1000-AM-RE | 450 мл | 12 шт. |
| RC-1000-L-AM-RE | 540 мл | 12 шт. |

| Технические характеристики | |
|----------------------------|-----------|
| Физический вид | Жидкость |
| Запах | Кетоновый |
| Плотность паров | 2,0 – 3,5 |
| Относительная плотность | 0,9-1,0 |
| Растворимость в воде | Частично |
| Температура кипения | >75°C |
| Скорость испарения | Низкая |

Применение:

1. Подготовьте поверхность, удалив рыхлую ржавчину, отслаивающуюся краску и другие загрязнения. Для удаления рыхлой ржавчины используйте наждачную бумагу ABRO® (зернистостью 50) либо металлическую щетку.
2. Защитите окружающие поверхности от попадания средства с помощью Ленты малярной ABRO®.
3. Используйте при температуре от +15 до +30°C и влажности воздуха не более 60%.
4. Хорошо потрясите баллон в течение 1 минуты. Периодически встряхивайте баллон в процессе работы. Распыляйте средство с расстояния 20-25 см плавными перекрывающимися движениями тонкими слоями. Для получения ровной поверхности нанесите 2–3 слоя, делая перерывы не более 2-х минут между нанесением слоев.
5. После нанесения последнего слоя защитите поверхность от влаги и дайте просохнуть в течение 24 часов, после чего можете нанести Грунтовку-спрей ABRO® Masters или Краску-спрей ABRO® Masters. При необходимости можете отшлифовать поверхность перед покраской для получения более ровного покрытия.

Рекомендуется использование перчаток. Помойте руки после применения.

Упаковка: аэрозольный баллон под давлением.

Состав: минеральное масло, алифатические углеводороды, сульфат бария, этанол, этиленгликоль, сжиженный углеводородный газ.

Условия хранения: храните герметично закрытый баллон вертикально, в сухом прохладном хорошо вентилируемом месте, вдали от тепла, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания. Не нагревайте выше 50°C. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -40°C до +49°C.

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.