

# ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК (ПРОЗРАЧНЫЙ) ABRO® MASTERS



**Описание:** многоцелевой прозрачный силиконовый герметик прокладок на уксусной основе.

**Сфера применения:** предназначен для ремонта или замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок. Применяется для ремонта и герметизации клапанных крышек, масляных насосов, водяных помп, крышек коробок передач, дифференциалов, впускных коллекторов и т.д.

**Свойства:**

- предназначен для применения при температурах от -54 до +260°C;
- позволяет сформировать прокладку до 6 мм;
- сохраняет высокую эластичность и прочность после застывания;
- не подвержен растрескиванию и деформации в ходе температурных циклов;
- высокая адгезия к различным материалам;
- не разрушается под воздействием масел, воды, антифриза, трансмиссионных жидкостей;
- успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.

| Технические характеристики             |                        |  |
|--|------------------------|--|
| Физический тип                         | Прозрачная паста       |  |
| Запах                                  | Уксусный               |  |
| Плотность                              | 0,99 г/см <sup>3</sup> |  |
| Время высыхания на отлип               | 5 минут                |  |
| Скорость полимеризации 24 часа/ 7 дней | 3,5 мм/6,5 мм          |  |
| Усадка                                 | 0 мм                   |  |
| Твердость по Шору А, 7 дней            | 26                     |  |
| Удлинение при разрыве, 7 дней          | 600%                   |  |
| Прочность на разрыв, 7 дней            | 2,1 МПа                |  |
| Растворимость в воде                   | Нерастворима           |  |
| Температура нанесения                  | от +5 до +45°C         |  |

| Артикул       | Масса нетто | В коробке |
|---------------|-------------|-----------|
| 13-AB-CH-RE-S | 85 г        | 12 шт.    |
| 13-AB-CH-32   | 32 г        | 360 шт.   |

**Применение:**

1. Удалите фрагменты старой прокладки и аккуратно, не поцарапав металл, очистите поверхность от грязи, жира и масла.
2. Нанесите герметик прокладок по периметру на всю сопрягаемую поверхность, формируя слой толщиной 2-3 мм. Оставьте отверстия под крепежные болты.
3. Перед сборкой дайте просохнуть 10 минут. Полное высыхание сформированной прокладки происходит за 24 часа. Осторожно! Незастывший герметик содержит уксусную кислоту и может вызвать раздражение глаз или кожи.

**Упаковка:** алюминиевая туба с насадкой в комплекте на блистере; алюминиевая туба; ПЭТ туба.

**Состав:** диметилсилоксан, коллоидальная двуокись кремния, гидроочищенный керосин, метилтриацетоксисилан, полидиметилсилоксановое масло.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей, открытого огня и окисляющих веществ. Храните упаковку закрытой, вдали от воды и влаги. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +30°C.

**Срок годности:** 5 лет с даты изготовления. Срок годности указан на тубике (первые буквы — заводская партия, следующее число — год, последняя буква — месяц, где А — январь, В — февраль и т. д.)

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.