

Герметик прокладок силиконовый OEM (серый) ABRO®

Описание: силиконовый герметик прокладок серого цвета на нейтральной основе.

Сфера применения: идеально подходит для замены прокладок в крышке картера коробок передач, корпусов термостата, впускных коллекторов, поддонов картера, водяных помп.

Свойства:

- высокотемпературный, до +343°C;
- соответствует стандартам OEM;
- на нейтральной основе (без запаха);
- безопасен для датчиков (лямбда-зонд и пр.);
- позволяет сформировать прокладку до 6 мм;
- высокая адгезия к любым материалам;
- коррозионностойкий;
- не разрушается под воздействием автомобильных жидкостей (за исключением бензина);
- успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг;
- сохраняет эластичность на весь срок службы, не трескается.



Технические характеристики	
Физический тип	Паста серого цвета
Запах	Слабый
Начальная точка и диапазон кипения	>35°C
Температура вспышки (в закрытом тигле)	≥95°C
Плотность	1,15 г/см ³
Время высыхания на отлип	4 мин.
Усадка	0 мм
Твёрдость по Шору А (7 дней)	45
Скорость полимеризации (24 часа)	4,0 мм
Скорость полимеризации (7 дней)	8,5 мм
Удлинение при разрыве (7 дней)	667%
Прочность на разрыв (7 дней)	2,26 МПа
Растворимость в воде	Не растворим
Окислительные свойства	Не является окислителем

Артикул	Масса нетто	Кол-во в кор.
9-AB-R	85 г	12 шт.
9-AB-42	42,5 г	12 шт.

Одобрения производителей автомобилей:	Acura	Honda	Hyundai	Mitsubishi	Nissan	Toyota
	08718-550030E	08718-5500040E HC2963817	4C116-21000	MD997740 MD997110	999MP-A7007	00295-00102 00295-01281 00295-01208

Применение:

1. Удалите старую прокладку и тщательно, не поцарапав металл, очистите поверхность от загрязнений, масел и смазки.
2. Снимите колпачок, проколите фольгу, навинтите насадку и обрежьте её на уровне, который даёт требуемую толщину герметика.
3. Нанесите герметик ровным слоем в 2–3 мм по периметру одной из поверхностей. Оставьте отверстия под крепёжные болты. После использования закройте тубик.
4. Оставьте на 10 минут до подсыхания силикона. Произведите сборку. Удалите излишки герметика сухой салфеткой.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.

При сборке учтите толщину прокладки. Не перетягивайте крепёж. Удалите излишки герметика сухой тканью или смоченной в спирте салфеткой. Время полного высыхания прокладки толщиной 0,3 см — 24 часа.

Упаковка: алюминиевая туба с насадкой в комплекте на блистере.

Состав: силиконовый каучук, метил RTV 107, диоксид кремния, винилтрис(метилэтилкетоксим)силан, метилтрис(метилэтилкетоксим)силан, N-[3-(Триметоксисилил)пропил]этан-1,2-диамин, оксид алюминия.

Условия хранения: храните в закрытом виде в сухом и прохладном месте при температуре от +5°C до +27°C и влажности от 30% до 70%. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

Срок годности: 5 лет.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.