

# Герметик эластичный Резина-спрей ABRO® Masters



**Описание:** мультифункциональный герметик-спрей на основе каучука для наружных и внутренних работ.

**Сфера применения:** используется для ремонта водосточных систем, кровли, вытяжных труб и дымоходов, ПВХ шлангов и труб, керамических изделий и в прочих случаях, где требуется эластичная герметизация.

### Свойства:

- надёжно герметизирует любые щели и трещины, устраняет протечки;
- при нанесении жидкий состав легко заполняет любые отверстия и неровности, а после застывания создаёт эластичное водонепроницаемое резиновое покрытие;
- обладает высокой адгезией к пластику, бетону, кирпичу, керамике, дереву, битуму, металлу, в том числе гальванизированному и оцинкованному, и прочим материалам;
- устойчива к воздействию УФ-лучей, низких и высоких температур, абразивному износу;
- защищает обработанные поверхности от образования ржавчины и коррозии;
- поддаётся окраске;
- удобная и лёгкая в использовании, не требует дополнительных инструментов.

Артикул	Объём:
LS-450-BLK-RE	450 мл
LS-540-RE	540 мл
LS-650-BLK-RE	650 мл

Технические характеристики	
Физический вид	Жидкость
Запах	Кетоновый
Растворимость в воде	Частично растворима
Температура кипения	> 75 °C
Содержание летучих веществ (%)	> 40-60
Скорость испарения	Медленно

### Применение:

1. Очистите и высушите обрабатываемую поверхность.
2. Хорошо потрясите баллон в течение 1 минуты и плавными движениями распылите на поверхность.
3. Для лучшего результата нанесите второй слой через 1 час.
4. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода герметика. Первичное схватывание происходит через 20-30 минут, полная полимеризация – через 24 часа.

Рекомендуемая температура нанесения: +10...+30°C.

На время полимеризации защитите герметик от любого механического воздействия, а также атмосферных осадков.

Отверстия более 5 мм перед герметизацией рекомендуется усилить стекловолокном.

**Упаковка:** аэрозольный баллон под давлением.

**Состав:** каучук, ксилол, стирол-этилен/бутилен-стирол блок-сополимеры, этилбензол, бис(пентаметил)себацинат, метил(пентаметил)себацинат.

**Количество в коробке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. Не нагревать выше 50°C. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Температурный режим транспортировки:** от -40°C до +49°C.

**Срок годности:** 120 месяцев.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** сделано в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инк.